

# Vorläufiges Produktdatenblatt

## Preliminary Product datasheet

### duraskin® ePTFE 5000

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> Support cloth Tissu	DIN 60001	PTFE-Garn PTFE yarn	
<b>Flächengewicht gesamt</b> Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	690	g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke</b> Total thickness epaisseur total	DIN ISO 2286-3	~0,7	mm
<b>Breite</b> Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	150	cm
<b>Höchstzugkraft K/S</b> Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	4500 / 3000	N/5 cm
<b>Weiterreißkraft K/S</b> Tear Resistance warp/weft Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	1400 / 1000	N
<b>Wasserdichtigkeit</b> Water inpermeability Etancheite a l'eau	DIN EN 20811	150	mm WS
<b>Transluzenz bei 550 nm</b> Translucency at 550 nm Translucidite à 550 nm	DIN 5036	ca. 14	%
<b>Brandverhalten</b> Fire behaviour Réaction au feu	DIN 4102		B1

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.