



### MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- > Excellent longevity *> Excelente longevidad*
- > Excellent weldability *> Excelente soldabilidad*
- > **Balance between weight and strength** *> **Relación peso/resistencia incomparable***
- > Précontraint 402 translucent:
  - exceptional luminosity (for applications in areas with high sunlight: please consult us)
  - *luminosidad excepcional (para aplicaciones en zonas con mucha insolación: rogamos nos consulten)*
- > Fabrication recommendation: please consult us *> Consejos para la confección: le rogamos nos consulten*

### COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS

#### TRANSLUCENT / TRANSLÚCIDO

	402-8104	
	402-1072*	RAL 7040
	402-8341L	
	402-1055*	RAL 6026

#### HIGH TRANSLUCENT / MUY TRANSLÚCIDO

	402-1399	
--	----------	--


\*Stock availability: please ask us  
*Disponibilidad de stock: consúltenos*

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Précontraint 402	Standards / Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	<b>TERSUISSE</b>
Weight / Peso	490 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	250** / 267 cm	
Standard format for length/jumbo rolls* / Longitud estándar para piezas/bobinas*	± 60 ml/± 350 m	
Tensile strength (warp/wett) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/wett) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Flame retardancy / Reacción al fuego	<b>M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898</b> <b>B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • G1/GOST 30244-94</b> <b>M2/UNE 23.727-90 • B-s2,d0/EN 13501-1</b>	
Adhesion / Adherencia	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish / Acabado	Varnish both sides / Barniz dos caras	
Solar Transmission (402-1399) / Transmisión Solar (402-1399)	48%	NFP 38.511
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	
Quality management system / Sistema de gestión de calidad		ISO 9001



Anti-capillarity treatment for Précontraint 402-1399  
*Tratamiento anti-capilaridad para el Précontraint 402-1399*



Dimensional stability  
*Estabilidad dimensional*



100% recyclable  
*100% reciclable*

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.

\*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

\*\*Please ask us

*Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.*

*\*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.*

*\*\*Consúltenos*